



Baumit PuraTop

Декоративная штукатурка премиум-класса на основе чистого акрилата



- Неограниченное многообразие цветов
- Интенсивные цветовые оттенки
- Технология Cool Pigments

Продукт Готовая к применению тонкослойная декоративная штукатурка премиум-класса для создания интенсивных цветовых оттенков с фактурами «шуба» и «короед» для наружных и внутренних работ.

Состав Высококачественный чистый акрилат, минеральные наполнители, цветные и белые пигменты, добавки и вода.

Свойства Высокая стойкость к атмосферным воздействиям, гидрофобность, паропроницаемость, высокая белизна, моющаяся. Стойкость к загрязнениям, универсальность в применении и нанесении (вручную и машинным способом). Благодаря применению технологии Cool Pigment может колероваться во все цвета палитры Life Colored by Baumit.

Применение Универсальная декоративная штукатурка для применения в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК), для нанесения на старые и новые минеральные штукатурки, а также на шпаклевки и бетон. Премиально-белая.

Технические характеристики	Цвет:	все цвета по палитре Life Colored by Baumit
	Прочность сцепления (адгезия):	> 0.3 МПа
	Объемная плотность:	1.8
	Показатель pH:	8
	Коэффициент w:	W3

Хранение В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении в течение 6 месяцев (от даты производства).

Основание Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, способным впитывать влагу и нести нагрузку, свободным от высолов и несвязанных частиц. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2230, В 6400 и В 3346, а также национальным нормам.

Предназначена для нанесения на:

- армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК
- минеральные основания (например, выравнивающие штукатурки или шпаклевки Baumit)
- бетон и старые штукатурки
- прочные минеральные и дисперсионные краски и штукатурки
- шпаклевки на органическом связующем (например, Baumit PowerFlex)

Не пригодна для нанесения на:

- пластмассы и смолы
- лаковые или масляные покрытия, клеевые краски
- известковые штукатурки и краски (учитывать карбонизацию!)
- древесину и металлы
- высокоэластичные дисперсионные краски
- в качестве препятствующего карбонизации средства при санации бетона

Подготовка основания

Мелящие и осыпающиеся поверхности следует предварительно упрочнить (например, составом BaunitReCompact с последующей выдержкой минимум 14 суток или Baunit MultiPrimer с последующей выдержкой минимум 12 часов)

■ налет удалить механическим способом

■ остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования

■ поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baunit FungoFluid)

■ непрочные, выветрившиеся покрытия удалить

■ поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baunit StarContact) и армировать с применением стеклосетки Baunit StarTex

Любые основания следует предварительно обработать грунтовкой Baunit PremiumPrimer или Baunit UniPrimer (время выдержки минимум 24 часа)

(При применении состава Baunit PowerFlex может отпасть необходимость в грунтовании.)

Нанесение

Последовательность работ:

1 x Baunit UniPrimer (по всей поверхности и равномерно) или

2 x Baunit UniPrimer (на отремонтированных или сильно впитывающих минеральных основаниях, при этом между рабочими проходами следует соблюдать время сушки минимум 24 часа)

После высыхания состава Baunit UniPrimer (выдержка минимум 24 часа) можно наносить штукатурку Baunit PuraTop.

Декоративную штукатурку Baunit PuraTop следует перед нанесением тщательно перемешать малооборотным миксером.

Консистенцию для нанесения можно при необходимости регулировать добавлением небольшого количества чистой воды (макс. 1%).

Финишная штукатурка наносится по всей площади шпателем из нержавеющей стали или набрызгивается машиной для финишного оштукатуривания, выравнивается на размер зерна и после этого фактурируется гладкой пластмассовой теркой.

Нельзя смешивать штукатурку с другими составами. Штукатурку следует наносить равномерно и без перерывов.

Рекомендации и общие указания

Погодные условия:

Во время выполнения работ и процесса затвердевания температура воздуха, материала и основания должна быть выше + 5 °С. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов).

Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха. Различия в цвете (пятна) могут быть, прежде всего, вызваны частичным затенением участков фасада лесами, неравномерностью основания (структура, впитывающая способность) или различными атмосферными условиями.

Перед нанесением последующего покрытия, а также с учетом возможной дождливой погоды следует соблюдать время выдержки после нанесения штукатурки Baunit PuraTop минимум 48 часов (действительно при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%).

Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями. В случае использования штукатурки из различных партий их необходимо предварительно смешать. Песок, который применяется в фасадных штукатурках Baunit, является натуральным продуктом. Вследствие этого в отдельных случаях могут попадаться несколько более темных зерен. При этом речь ни в коем случае не идет о качественном недостатке, а имеет место незначительное оптическое отклонение, подтверждающее природный характер и натуральные свойства сырьевых компонентов в фасадных штукатурках Baunit В местах механического воздействия на окрашенные поверхности может иметь место изменение цветового оттенка (разлом наполнителя). Такие изменения цветового оттенка не влияют ни на функциональные свойства, ни на качество продукта.

Штукатурка Baunit PuraTop обладает стандартными свойствами противодействия поражению водорослями и грибами. Благодаря этому достигается профилактическое и замедляющее действие. На объектах с критическими условиями окружающей среды (например, воздействие влажности выше среднего уровня, конденсат, близость к водоемам, зеленые насаждения, расположение на опушке леса, зеленые насаждения вблизи дома и т.п.) мы рекомендуем усиливать данные свойства. Длительное отсутствие поражения водорослями и грибами не может быть гарантировано.

Значение TSR (полное отражение солнечной энергии): При цветовых оттенках со значением TSR 20-24 на фасадных теплоизоляционных композиционных системах необходимо выполнять армированный базовый штукатурный слой с применением базовых составов на цементном вяжущем повышенной толщиной (≥ 5мм) или с помощью состава Baunit PowerFlex обычной толщиной (3-4 мм). При значении TSR >25 выполнение базового слоя осуществляется, как описано в рекомендациях компании Baunit. При применении на обычных штукатурках действуют австрийский стандарт В 3346 и директива по применению штукатурных растворов заводского изготовления Австрийской Ассоциации по штукатурным работам в последней действующей редакции. Благодаря применению специальных пигментов Baunit (технология Baunit Cool Pigment), которые лучше отражают солнечный свет и вследствие этого уменьшают нагревание фасадов солнечными лучами, становится возможным применение краски Baunit PuraTop во всех стандартных цветах палитры Baunit Life на больших площадях фасадов с СФТК. См. таблицу 1:

Таблица 1:

Приведенные ниже номера цветов палитры Life могут применяться на всех фасадных теплоизоляционных композиционных системах Baunit по всей площади только с армированным базовым штукатурным слоем повышенной толщины (≥ 5 мм) или с Baunit EasyFlex / PowerFlex (≥ 3 мм).

Номер по цветовой палитре Life

0181, 0191

0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392

0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441, 0442

0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582

0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682

0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892

0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972

Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги штукатурки путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания. Инструменты и оборудование немедленно очищайте с применением воды.